

Produktinformation

FITTINGSLÖTPASTE "Cu-Rofix[®] 3-Spezial"

Gebrauchsfertige Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohrinstallation ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. DVGW-Prüfzeichen DV-0101 AT 2247 (FI058)

Art.-Nr.: 2297605....

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

FITTINGSLÖTPASTE "Cu-Rofix®3-Spezial"

Beschreibung

Gebrauchsfertige Weichlötmetallpaste zum Vorverzinnen und Weichlöten in der Kupferrohrinstallation in Verbindung mit unserem Fittingslot "Cu-Rotin®3".

Auf Basis von Zinkchlorid und Ammoniumchlorid in organischer Zubereitung. Flussmitteltyp 3.1.1.C, DIN EN 29454.1, ausgezeichnet mit RAL-Gütezeichen

Eigenschaften

Legierung	:	S-Sn97Cu3, DIN EN ISO 9453:2006
Metallanteil	:	>60%
Schmelzbereich	:	227-310°C
Zustand	:	pastös
DVGW-Prüfzeichen	:	DV-0101 AT 2247 (FI058)

Anwendung

FITTINGSLÖTPASTE "Cu-Rofix®3-Spezial" mit dem Pinsel auf die zuvor mit FELDER-Reinigungsvlies "Cu-Rovlies" gereinigten Flächen auftragen, die Lötstelle gleichmäßig auf Arbeitstemperatur (ca. 300°C) bringen und danach unser Fittingslot "Cu-Rotin®3" zugeben. Die Lötarbeiten können mittels Flamm- oder Widerstandserwärmung durchgeführt werden.

Lieferform

0,10 kg Runddosen mit Pinselköcher
 0,25 kg Runddosen mit Pinselköcher
 andere Gebindegrößen auf Anfrage

Hinweise

Die Flussmittlrückstände sind korrosiv und müssen durch Abwischen von außen und Spülen von innen entfernt werden!

Als weitere gütegeprüfte Flussmittel für die Kupferrohrinstallation empfehlen wir unsere Weichlötflussmittel "Cu-Roplus®", "Cu-Roclean®" und "Cu-Roflux®39".